

CHRYSO®Premia 390

Högrepresterande vattenreducerande
superplasticerare



CHRYSO
CONCRETE
SOLUTIONS

13/05/2024

BESKRIVNING

CHRYSO®Premia 390 är nya generationens superplasticerare – högrepresterande vattenreducerare baserad på modifierade polycarboxylater. CHRYSO®Premia 390 är framtagen för krossad ballast och tillåter en snabb placerbarhet i form samt ger en tidig hållfasthet. CHRYSO®Premia 390 är säkrillt rekommenderad för betong som kräver snabb hög tryckhållfasthet.

Tack vare dess egenskaper ger CHRYSO®Premia 390 möjlighet till kortare tider i form eller möjlighet till energivinst genom sänkt betong/formbordstemperatur.

CHRYSO®Premia 390 används med fördel vid låga VCT-förhållanden eller SKB-betong.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Alla cement typer
- Förspänd betong
- Änghärdad eller icke änghärdad betong
- Självkompakterande betong
- Högrepresterande Betong - Mycket högrepresterande Betong - Ultra High Performance Betong
- Tung prefabricering

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Hållbarhet	12 månader

SPECIFIKATIONER

Kloridinnehåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 2,00 %
Densitet	1,048 ± 0,020
pH	4,20 ± 1,00
Torrt extrakt	24,60 % ± 1,30

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.

ANVÄNDNINGSMETOD

- Normaldosering: 0,8% av cementvikten.
- Denna produkt måste tillsättas i blandningsvattnet.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn till de lokala förhållandena.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
- Undvik långvarig exponering för höga temperaturer.
-

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.



Informationen i detta tekniska datablad ges efter bästa kunskap och resultatet av omfattande tester - som utfördes för att förbli så objektiva som möjligt. Det kan dock inte i något fall betraktas som en garanti som involverar vårt ansvar i händelse av felaktig användning eller annan användning av våra produkter, annat än de från avsnittet "Application" i detta tekniska datablad. Vissa appliceringstester bör utföras innan produkten används för att säkerställa att användningsmetoderna och appliceringsförhållandena för produkten är tillfredsställande. Vår tekniska assistans står till användarnas förfogande. Fråga efter den senaste versionen av det tekniska databladet, tillgängligt på www.chryso.se
CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8 SE-443 61 STENKULLEN Tël: +46(0)31-352 50 80 e-mail: info@chryso.se