

CHRYSO® Dem Ekla 20

Formsläppmedel
Vegetabilisk emulsion



CHRYSO
CONCRETE
SOLUTIONS

13/05/2024

BESKRIVNING

CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 är ett formsläppmedel för traditionell avformning som är redo att användas, en emulsion av vegetabiliska komponenter. CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 är riskfri både användaren och miljön. TEST.

CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 rekommenderas särskilt till betong som kräver perfekt slutyta. CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 kan användas för icke värmehärdad betong eller upp till en härdningstemperatur på 50°C.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Ånghärdad eller icke ånghärdad betong
- Tung prefabricering
- Metallformar
- Plastformar
- Träformar

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Vit
Hållbarhet	6 månader
Biodegradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densitet	0,982 ± 0,000

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE	
Version 2019	
SÉCURITÉ FEU	☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE ☹☹☹☹
	COV ☹
	BIODÉGRADABILITÉ ☹
☹ Critère favorable	☹ Critère défavorable

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt måste appliceras genom sprutning (alla typer av utrustning), i en vanlig film, utan luckor eller överbelastning. Eventuellt överskott ger en svårare avformning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- För specialstöd eller applikationer med vit cement, är det lämpligt att köra ett kompatibilitetstest innan någon speciell användning.
- Förvara på en torr plats, borta från ljus och alla värmekällor.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.



Informationen i detta tekniska datablad ges efter bästa kunskap och resultatet av omfattande tester - som utfördes för att förbli så objektiva som möjligt. Det kan dock inte i något fall betraktas som en garanti som involverar vårt ansvar i händelse av felaktig användning eller annan användning av våra produkter, annat än de från avsnittet "Application" i detta tekniska datablad. Vissa appliceringstester bör utföras innan produkten används för att säkerställa att användningsmetoderna och appliceringsförhållandena för produkten är tillfredsställande. Vår tekniska assistans står till användarnas förfogande. Fråga efter den senaste versionen av det tekniska databladet, tillgängligt på www.chryso.se
CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8 SE-443 61 STENKULLEN Tél.:+46(0)31-352 50 80 e-mail:info@chryso.se